König
AQUA vulpasta

Toepassing

- Voor het vullen van kleine scheurtjes en open voegen van 1-3 mm. diep.
- Geschikt voor onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal.
- Alleen binnen te gebruiken - voor buiten moet worden over gelakt.

Producteigenschappen

- Kleurige, romige 1-componenten pasta.
- Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
- Droogtijd: ca. 30-60 minuten.
- Hittebestendig tot 100°C.

Gebruiksaanwijzing

Indien een van de 11 standaardkleuren niet past, op het mengplateau meerdere kleuren aanbrengen en met de rode spatel de gewenste kleur mengen. De gemengde pasta in de schade brengen (geschikt voor vuldiepte 1-3 mm.).
Let op: in 2 stappen werken.
1. Pasta goed in de schade drukken.
2. Plaats altijd iets overvullen (pasta enige tijd met rust laten).
Na het drogen (droogtijd: 30-60 min. - met een föhn ca. 5-10 min.) het overtollige verwijderen met de lakschaaf of schuurpapier droog (korrel 180-240) nabewerken. Bij kritische oppervlakken (gesloten poriën) met König microschuurlinnen korrel 1.800-12.000 (zeer fijn) naschuren.
Met spuitbus König aanzetloos wordt de schadeplaats tegen stof en vuil beschermd (spuitafstand ca. 30-40 cm.). De pasta is met alle König lakken overlakbaar.
Tip: bij voldoende laklagen met König blanke lak acryl (lagen vormen) is het oppervlak zelfs weerbestendig.

Productgegevens

Bestendigheid:	tot 100°C.
Mechanische bestendigheid:	goed
Uithardingstijd:	bij laagdikte van 1-3 mm., 30-60 minuten. Met de föhn ca. 5-10 minuten.
Ondergrond:	onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal
Overlakbaar:	met alle König lakken overlakbaar
Hechting:	goed tot zeer goed op alle bovengenoemde oppervlakken
Opslag:	minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur) .

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel AVV 080410 - *Kleefstof– en afval van dichte massa met uitzondering van datgene die onder AVV 080409 vallen*—worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen