

Toepassing

- Voor reparaties van oppervlakte- en kantschades in keramiek, vloer- en wandtegels (mat tot hoogglans), natuur- en hardsteen (mat).
- Melamine (keuken) werkbladen.
- Binnen en buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mengsel van minerale wasen met kunststofdelen en speciale vulstoffen.
- Ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Glansgraad: mat.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Met andere König wasproducten/vulmiddelen mengbaar.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Glanst niet op na verwerking.

Gebruiksaanwijzing

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen. Schadeplaats moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Smelt kleine portie Kerami-Fill met de verwarmde punt van de Gas-smelter (Kö 439001) (medium niveau), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) (stand Hardwas), meng de juiste kleur en vul de beschadigde plek.

Belangrijk: smeltapparaat niet te warm instellen, daar anders wassten kunnen inbranden (verkleuring). Niet met de punt van de smelter tegen de stang Kerami-Fill wrijven/duwen tijdens het smelten, omdat dit verkleuring van de Kerami-Fill kan veroorzaken.

Het overtollige vulmiddel na het afkoelen met de Vulstofspatel (Kö 161) verwijderen. Niet met gereedschap van metaal verwijderen (bijv. lakschaaf (Kö 163000), deze laat metaalresten achter waardoor verkleuringen optreden.

Kerami-Fill® kan met alle wasproducten/vulmiddelen van König worden gemengd. Exacte kleuraanpassing kan met alle König retoucheerproducten gebeuren. Met de Penseelfix® blanke lak (Kö 268) wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

Bij glanzende of hoogglanzende oppervlakken de beschadigde plek na het vullen met harde was (transparant) afdekken, gelijkmatig verwijderen en met een geschikte Spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos of Spuitbus König blanke acryllak verzegelen.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Productgegevens

Hittebestendig:	tot 2 uur bij 110°C
Mechanische sterkte:	zeer goed
Kogeldrukhardheid:	penetratie 0,1-0,5 (mm.)
Wateropname:	< 1%
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar
Hechting:	goede hechting op alle genoemde oppervlakken
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en koel bewaren) .

Veiligheidsadviezen

- Risico op brandwonden tijdens het verwerken
- Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.