

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



VOOR DE BESTE REPARATIE RESULTATEN

1. GEBRUIK DOORZICHTIG FOLIE
2. HAAL HET MEESTE UIT UW REPARATIESET
Om het meeste uit de reparatievulmiddel te halen, zijn verschillende extra artikelen nodig (vermeld in de instructies, waaronder Profi-ECO Power, alcohol of spiritus en schilderstape).
3. DE JUISTE SCHADE TE HERSTELLEN
Gebruik de reparatieset niet voor het repareren van haarscheurtjes.

HOUDBAARHEID

Bewaar niet langer dan 1 jaar bij ruimtetemperatuur van +5°C - +20°C. Indien u het in de koelkast bewaard dan kan het langer bewaard blijven bij +4°C.

- Volledig waterdichte reparatie.
- Hard binnen enkele minuten uit, 3 -5 minuten bij 23°C, ongeacht de diepte en de grote van de beschadiging.
- Kan gepolijst worden tot nagenoeg de glansgraad hoogglans.
- De spuit beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
- Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND

Professionele chemisch zelf uithardende reparatieset voor het repareren van uitgebroken stukjes keramiek, gaten in sanitaire keramische oppervlakken, vloer- en wandtegels, porselein, emaille, natuursteen, mineraalcomposiet en decoratieve elementen.

Voor het herstellen van o.a. grote en diepe grote beschadigingen



Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



Veiligheidsvoorschriften Vulmiddel pasta:

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing). P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. **Stoffen die de indeling beïnvloeden:** Siliciumdioxide (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismethacrylaat (1-methylethylideen) bis [4,1-fenyleen-oxy (2-hydroxy-3,1-propaandiyli)] (CAS 1565-94-2).



WAARSCHUWING

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



INHOUD VAN DE SET:

- 1x Chemische zelf uithardende dekkende pasta à 8 gram
- 1x Spuitje polijstpasta à 2 gram
- 2x Mixing tip
- 3x Doorzichtig folie
- 2x Schuurpapier krasvrij P 220
- 2x Schuurpapier "nat" P 1.200
- 2x Schuurpapier "nat" P 1.500
- 2x Schuurpapier "nat" P 2.000
- 1x Mengspatel hout
- 1x Polijstdoek

- De snelste professionele splinter en putten reparatie.
- Volledig waterdichte reparatie.
- Ook geschikt voor het verlijmen van losse delen.
- Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



WELKE SCHADE KAN WORDEN HERSTELD?

Hersteld kan worden:

- Acryl-, keramiek-, emaille, porselein, natuursteen- en mineraalcomposiet oppervlakken.
- Wastafels, baden, douchebakken, vloer- en wandtegels, toiletpotten etc.
- Putjes, splinters, gaatjes en afgebroken stukjes.
- Voor het herstellen van o.a. grote en diepe grote beschadigingen.

Kan niet worden gerepareerd:

- Haarscheurtjes - ze zijn te dun voor de filler om door te dringen in het materiaal.

Tips.

- Bewaar niet langer dan 1 jaar bij ruimtetemperatuur van +5°C - +20°C. Indien u het in de koelkast bewaard dan kan het langer bewaard blijven bij +4°C.
- De spuit beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
- Na gebruik moet het Zelfuithardend vulmiddel worden afgesloten. Kan meerdere malen worden gebruikt. De mixing tip groen is echter eenmalig te gebruiken.

Niet in direct zonlicht vewerken, zorg voor schaduw.

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)




HOE TE REPAREREN

Vorbereitung van de schade voor herstel.

Losse-, scherpe- en opstaande delen verwijderen met een Frees 3/32" voor acrylopervlakken (niet meegeleverd) of Diamantfrees klein voor overige oppervlakken (niet meegeleverd). Reinigen met Profi ECO Power of alcohol of spiritus en laat dit gedurende 30 seconden verdampen.



Breng schilders tape (niet meegeleverd) aan rond de schade om te voorkomen dat het vulmateriaal op het omringende oppervlak tijdens de reparatie komt.




Verwijder de beschermkap van de 8 grams spuit. Duw de mengtip op de bovenkant en draai deze 90° totdat deze vastzit. Bij grote beschadigingen kan men de opening van het tuitje vergroten door een stukje er van af te snijden

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen


BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



Vul de schade met vulmiddel. Altijd iets overvullen



Bedek het vulmiddel met het doorzichtig folie.




Strijk voorzichtig over de folie met de houten mengspatel om een vlak oppervlak te krijgen. Wacht 10-15 minuten. Verwijder voorzichtig de doorzichtig folie.

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen

BELTRACO REPARATIESET ZELFUITHARDEND (SETZUH)



Het vulmiddel voelt na uitharding wat plakkerig aan. Schuur overtollig vulmiddel weg met water en schuurpapier krasvrij korrel P220 en vervolgens met water en schuurpapier korrel P1.200 / P1.500 / P2.000.



Verwijder de schilders tape en polijst het gerepareerde oppervlak. Handmatig stevig polijsten met polijstmiddel uit het spuitje Polish/Polijstmiddel tezamen met blauwe polijstdoek.



Voor een gladdere afwerking, gebruik een polijstdoek, door stevig te wrijven

Beltraco Benelux B.V. T +31 (0)73 - 645 03 43
Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl
5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen