

VOOR DE BESTE REPARATIE RESULTATEN

### 1. GEBRUIK HET DOORZICHTIG FOLIE

### 2. HAAL HET MEESTE UIT UW REPARATIESET

Om het meeste uit de reparatieset te halen, zijn verschillende extra artikelen nodig (vermeld in de instructies, waaronder Profi ECO-Power, alcohol of spiritus en schilderstape).

### 3. DE JUISTE SCHADE TE HERSTELLEN

Gebruik de reparatieset **niet** voor het repareren van haarscheurtjes of scheuren.

### HOUDBAARHEID

De maximale houdbaarheid van het reparatiemateriaal is 3 jaar indien bewaard bij kamertemperatuur tussen 5°C - 20°C en zonder blootstelling aan direct zonlicht.

De snelste professionele splinter reparatie

- Volledige uitharding van de reparatie in minimaal 40 seconden
- Volledig waterdichte reparatie
- Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Professioneel. Snel. Als Nieuw.

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen

## REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN

Reparatieset voor schades aan acryl, sanitair, keramiek, porselein, emaille, vloer- en wandtegels, natuursteen en mineraalcomposiet.



**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen

### Veiligheidsvoorschriften Licht uithardend vulmiddel/ Filler:

H315: veroorzaakt huidirritatie. H317: kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: buiten het bereik van kinderen houden. P261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden. P280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313: bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bevat: (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate. CAS No 1565-94-2 EC No 216-367-7

UFI Polish: V300-908M-G00C-CXC8

UFI Filler: CP00-U03D-M00U-YAEQ



WAARSCHUWING

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen

## INHOUD VAN DE SET

- Licht uithardend (LCA) vulmiddel à 2 gram - 5 stuks naar keuze
- Polijstpasta/Polish à 2 gram - 1 stuk
- Polijstdoek blauw - 1 stuk
- NLU Blauw licht LED-lamp met USB-kabel - 1 stuk
- Oogbeschermingsring - 1 stuk
- Connector Android telefoon - 1 stuk
- Micro tips zwart - 5 stuks
- Viltklosje - 1 stuk
- Houten mengspatels - 2 stuks
- Schuurpapier 'nat' 1.200 - 2 vel
- Schuurpapier 'nat' 1.500 - 2 vel
- Schuurpapier 'nat' 2.000 - 2 vel
- Doorzichtig folie - 5 stuks

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen

## REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN (SP 930 002)



### WELKE SCHADE KAN WORDEN HERSTELD?

Hersteld kan worden:

- Acryl-, keramiek-, emaille-, porselein-, natuur- en mineraalcomposiet oppervlakken.
- Wastafels, baden, douchebakken, vloer- en wandtegels, toiletputten etc.
- Putjes, splinters, gaatjes en afgebroken stukjes.
- Beschadigingen tot maximaal 3 cm. doorsnede.

Kan **niet** worden gerepareerd:

- Scheuren/haarscheurtjes - ze zijn te dun voor de filler om door te dringen in het materiaal.
- **Niet** geschikt voor door-en-door gaten.
- Oppervlakken die volledig uiteen gevallen zijn in vele stukken.
- Defecten aan autoruiten of glasoppervlakken van welke aard dan ook!

### REPARATIE-INSTRUCTIES

#### KIES DE JUISTE KLEUR LICHT UITHARDEND VULMIDDEL (LCA)

Alle Licht uithardend vulmiddelen/Fillers kunnen met elkaar worden gemengd om de juiste kleur te verkrijgen.

**Tip 1:** De viscositeit van het Licht uithardend vulmiddel(LCA)/Filler kan worden beïnvloed door de temperatuur. Bij verticale reparaties kan het soms handig zijn om het spuitje met Filler in de koelkast te leggen (ca. 1 uur). Hier wordt de filler stroperiger van en zakt het minder snel uit. Bij het herstellen van horizontale reparaties is het handig dat de Filler gel goed vloeibaar is. Door het spuitje even (3-5 minuten) onder de oksel te nemen of even onder een lauwarme straal water te houden (goed afdrogen) wordt de gel vloeibaarder en neemt de kans op luchtbelletjes af.

**Tip 2:** Probeer bij het mengen van verschillende kleuren een tint lichter te krijgen dan het uitgebroken materiaal, hierdoor zal het eindresultaat er beter uitzien.

**Tip 3:** Maak gebruik van Primer (niet meegeleverd) voor het inbrengen van de Filler voor een betere hechting bij een reparatie in marmer en mineraalcomposiet.

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen



## REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN (SP 930 002)

### 6. GEBRUIK VAN DOORZICHTIG FOLIE

Alvorens uit te harden moet het Licht uithardend vulmiddel/Filler met doorzichtig folie worden bedekt en voorzichtig met de houten mengspatel worden aangedrukt.

Het doorzichtig folie moet tijdens het uitharden op de vulling blijven.

Wanneer de beschadiging groot is, kunnen meerdere stukken folie naast elkaar worden gebruikt om het hele gebied te bedekken.

### 7. MONTAGE VAN DE LAMP

- 7.1 Het oogbeschermingsschild wordt bevestigd aan het uiteinde van de NLU lamp.
- 7.2 De USB-ingang wordt aangesloten op een voedingsbron (laptop) of met behulp van Connector op een Android mobiele telefoon of laptop.
- 7.3 De lamp heeft een AAN/UIT schakelaar.
- 7.4 De lamp moet aangesloten op een externe voedingsbron.

### UITHARDING VAN HET VULMATERIAAL

#### 8. UITHARDEN VAN HET VULMATERIAAL

Alvorens de lamp te gebruiken moet de rode beschermingsschild aan de lamp worden bevestigd. Pas daarna de AAN/UIT schakelaar op 1 zetten om te kunnen uitharden. PAS OP: niet rechtstreeks in de lamp kijken; dit kan tot oogschade leiden. Hierna kunt u de lamp met het oogbeschermingsschild neerzetten op de schadeplaats. Voor grote beschadigingen wordt aanbevolen het gebied in gedeeltes te behandelen, waarbij elke beschadiging afzonderlijk wordt behandeld. Als de schade nog niet is uitgehard kunt u de handeling herhalen. De AAN/UIT schakelaar moet op 0 gezet worden om uitgeschakeld te worden. Minimale uithardingstijd is 30 seconden; deze tijd moet u zelf inschatten.

### 9. VERWIJDER HET DOORZICHTIG FOLIE

Na uitharding controleert u het effect door zachtjes op het doorzichtig folie te drukken om er zeker van te zijn dat het hele oppervlak volledig is uitgehard. Indien nodig, herhaalt u het uitharden gedurende nog eens 30 seconden en verwijdt u vervolgens voorzichtig het doorzichtig folie.

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen

## REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN (SP 930 002)



### VOORBEREIDING VAN DE REPARATIEPLAATS

#### 1. HET WERKGEBIED VOORBEREIDEN

Het te repareren oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Breng schilderstape (niet meegeleverd) aan rond de beschadiging om te voorkomen dat er krassen ontstaan op het omringende oppervlak tijdens de reparatie.

#### 2. VOORBEREIDING VAN DE SCHADE VOOR HERSTEL

Opstaande-, losse delen verwijderen en scherpe randen verwijderen met een diamantfrees klein (niet inbegrepen in set) bij emaille, keramiek, tegels, natuur- en mineraalcomposiet. Gebruik bij acryl oppervlakken de Frees 3/32" Small Barrel Ball (F) of Frees 3/32 Flame (S) (niet inbegrepen); deze laten geen zwarte metaalsporen na.

#### 3. HET SCHOONMAKEN VAN HET GEBIED

Reinig de schadeplaats en het omliggende gebied met een papieren handdoek of pluivrije katoenen doek met Profi ECO-Power of alcohol of spiritus (niet in set inbegrepen) en laat dit gedurende 30 seconden verdampen.

### REPARATIE

#### 4. AANBRENGEN VAN MICRO TIP VOOR LICHT UITHARDEND VULMIDDEL (LCA)/FILLERS

Verwijder de dop van de spuit Filler van uw keuze en breng de Micro tip zwart AAN op de Filler.

**Producten om te gebruiken:** Micro tips zwart (5 stuks inbegrepen). Passende Licht uithardend vulmiddel (LCA)/Filler spuit met juiste kleur (5 stuks inbegrepen).

#### 5. HET VULLEN VAN DE SCHADE

**Let op:** Gebruik bij reparaties in marmer en mineraalcomposiet eerst een dun laagje Primer en hard dit uit met de NLU Blauw licht uithardende lamp!

5.1 Vullen met passende kleur Filler. Breng Filler in de gewenste kleur aan. Vermijd overmatig gebruik.

5.2 Vullen met gemengde kleuren. Om de gewenste kleur te verkrijgen, kunnen de kleuren onderling met elkaar gemengd worden op Doorzichtig folie. Een tandenstoker kan worden gebruikt om te mengen. Zodra de gewenste kleur is verkregen, vult u de beschadiging met de in de set bijgeleverde houten mengspatel. Vermijd overmatig overvullen.

5.3 Vullen van schades dieper dan 2 mm.

Voor schades dieper dan 2 mm. vullen en uitharden in lagen.

**Opmerking:** Met Filler is het mogelijk om beschadigingen te repareren tussen 2 en 10 mm. diepte. Indien de diepte van de beschadiging meer dan 2 mm. bedraagt, moet de reparatie in lagen worden uitgevoerd en steeds tussendoor worden uitgehard.

## REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN (SP 930 002)



### OPPERVLAKTEBEHANDELING

#### 10. MAAK DE REPARATIE AF

Maak de reparatie voorzichtig vlak door nat te schuren met schuurpapier 'nat' korrel P1.200, schuurpapier 'nat' korrel P1.500 en water. Zorg ervoor dat u geen krassen maakt in de omgeving.

Producten om hierna te gebruiken:

Schuurpapier „nat“ korrel P1.200 (2 stuks inbegrepen)

Schuurpapier 'nat' korrel P1.500 (2 stuks inbegrepen)

#### 11. SCHUREN VAN DE REPARATIE

Zodra het oppervlak vlak is, een paar druppels water aanbrengen en nat schuren met schuurpapier 'nat' korrel P2.000. Zodra het oppervlak vlak is, een paar druppels water aanbrengen en nat schuren met schuurpapier 'nat' korrel P2.000.

#### 12. EINDSCHOONMAAK

Als de reparatie voltooid is, reinigt u het gebied met een papieren handdoek of de blauwe polijstdoek.

### POLIJSTEN VAN HET OPPERVLAK (INDIEN NOODZAKELIJK)

#### 13. GEBRUIK POLIJSTPASTA

Neem de Spuit met polijstpasta (polish) en druk enige polijstpasta op de bijgeleverde blauwe polijstdoek. Wrijf met de doek stevig over het gerepareerde oppervlak totdat de gewenste glansgraad is bereikt.

#### 14. EINDSCHOONMAAK

Maak na afloop de reparatieplek schoon met een papieren doekje of blauwe polijstdoek.

**Beltraco Benelux B.V.** T +31 (0)73 - 645 03 43

Biestkampweg 21 E info@beltraco.nl

5249 JV Rosmalen (NL) W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen  
voor oppervlaktebeschadigingen