

Toepassing

- Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in oppervlakken en kanten.
- Geschikt voor oppervlakken waaraan normale gebruikseisen worden gesteld.
- Voor massief houten of fineer-, folie-, HPL- en kunststof oppervlakken.
- Binnen en buiten te gebruiken, buiten beperkt te gebruiken (donkere kleuren).

Producteigenschappen

- Mix van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Eenvoudig te verwijderen met de Vulstofspatel of Lakschraapstaal.
- Goede elasticiteit (scheuren worden niet gevormd).

Gebruiksaanwijzing

Losse en versplinterde delen verwijderen en de schaderand met scherpe steekbeitel of met de punt van de Lakschraapstaal (Kö 406) vertanden. Lichte schaderanden eerst in de basiskleur van de oppervlakte met König retoucheerproducten inkleuren. Kleine hoeveelheden Hardwas met de verwarmde punt van de Elektrische smelter (Kö 440) of Gassmelter (Kö 439) of Acuu-/batterij smelter, oplaadbaar (SP111000) afnemen en de schade vullen.

Let op: smelter niet te warm instellen. Overtollig warm materiaal met de Vulstofspatel (Kö 161500) onder lichte druk verwijderen (spitse ribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken).

Met Schuurvlies, korrel 1.500 (Kö 609) de overtollige was onder lichte druk goed verwijderen.

Nerven met König retoucheermaterialen natekenen, poriën inkerven (bijv. met naald of punt van de Lakschraapstaal).

Met spuitbus König aanzetloos PLUS of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 76°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 81°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	goed	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op alle kunststoffen, HPL, zacht en hardhout	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.