

Penseelfix® blanke lak

Kö 268000



Toepassing

- Voor het punctueel lakken op houten en kunststof oppervlakken.
- Voor het lakken van complete kleine delen, bijv. meubelgrepen.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Blanke lak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheermaterialen en spuitlakken.
- **Glansgraad:** diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans 75-87%.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmaker-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar en met Penseelfix® deklak (Kö 288) goed te mengen.

Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet schoon-, vet- en siliconenvrij zijn. Voor gebruik goed schudden - ca. 20 seconden. De roerkogels moeten hoorbaar zijn. Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven houden en door te drukken op 'PRESS' wordt de stift hoorbaar ontluicht. Nu de punt naar beneden houden en boven een mengplateau, cup/bekertje, papieren- of katoenen doek langzaam op 'PRESS' drukken, totdat de kleur op de ondergrond druppelt. De lakdruppels op de ondergrond roeren, zodat een optimale verdeling van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, in het bijzonder bij fijne 'penseel' retouche. Bij aandroging van de penseelpunt, lak napompen of punt met N.C.-verdunding (Kö 710) bevochtigen. Na gebruik de sluitdop er weer vast opzetten.

Tip: indien de stift op langere termijn niet wordt gebruikt, punt in N.C.-verdunding reinigen of nieuwe penseelpunt nemen.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Productgegevens

Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handdroog:	na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	goed
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.